

ALLOPRENE DUPEROL

DESCRIPCIÓN: “Alloprene Duperol” es un producto a base de caucho clorado de gran resistencia química, mecánica y a la inmersión en agua por lo cual son recubrimientos ideales para ser usados en mantenimiento industrial o doméstico (piscinas de hormigón). Es fácil de aplicar, repintar y seca muy rápido. Presenta un acabado satinado cubriente.

USOS: Pintado en exteriores e interiores de: mampostería, hormigón, fibrocemento, metales, madera. Ideal para el pintado de piletas de natación donde ofrece variedad de colores. Por su gran resistencia mecánica también es muy aconsejada para el pintado de pisos, especialmente de oficinas, depósitos, fábricas, locales comerciales, canchas deportivas etc.

RENDIMIENTO: 5 a 10 m² por litro y por mano según el tipo de sustrato.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN:

La superficie a pintar debe estar seca, libre de polvillo, partículas flojas, manchas de grasa u otros contaminantes.

En Piletas Nuevas: Llenar de agua durante dos meses para eliminar las sales solubles. Dejar secar por espacio de 10 a 20 días. Si la superficie fuese muy lisa es necesario atacar la superficie con una mezcla de 4 partes de agua y 1 parte de ácido clorhídrico comercial, dejar actuar 30 minutos y luego enjuagar varias veces. El mismo tratamiento se debe realizar si se observan eflorescencias sobre la superficie del sustrato.

Diluyente: Diluyente especial para Alloprene.

Dilución: 1ra mano 30% a 50% en el caso de pintado de hormigón o mampostería nueva, para la 2da y 3ra manos diluir entre 15% y 20%.

Utensilios: Pincel, soplete (limpieza de ellos con diluyente especial para Alloprene).

No usar rodillo. **Secado:** 2 a 4 hs según condiciones ambientales **Repintado:** 4 a 6 hs.

Liberar al uso: En el caso de pisos a las 72 hs de aplicada la última mano.

En el caso de piscinas: 7 días en verano / 15 días en invierno.

PRECAUCIONES: No pintar con temperaturas inferiores a 10°C o superiores a 30°C, ni a rayo de sol en verano, ni en proximidad de lluvias ni con humedad relativa ambiente mayor al 85%. Si hay rocío es conveniente pintar a partir de media mañana y finalizar el trabajo antes que vuelva a aparecer. No se recomienda repintar sobre pinturas de piscinas de base acuosa pues se producen ampollados.

ALMACENAMIENTO: Conservar bajo techo entre 5 y 30°C. No tirar los residuos por el desagüe.

SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. Manipular y aplicar con lentes de seguridad y guantes protectores. Usar ropa de trabajo adecuada que cubra todo el cuerpo. Mantener los envases cerrados. No contaminar desagües ni corrientes de agua. Líquidos y vapores inflamables.

MEDIDAS PARA PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: Puede irritar las vías respiratorias.

Piel: Puede provocar reacción alérgica. Quitar la ropa, lavar con abundante agua y jabón durante 15 min.

Ojos: Puede irritar los ojos. Lavar inmediatamente con agua durante 15 minutos.

Ingestión: Puede ser nocivo en caso de ingestión. No provocar vómito.

En todos los casos solicitar asistencia médica.