
PRODUCTO “CIELORRASOS PROFESIONAL”

Pintura protectora y decorativa para cielorrasos

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

“Cielorrasos Profesional” es una pintura de tipo látex al agua, formulada en base a un copolímero acrílico, de terminación mate cubriente diseñada para cielorrasos y superficies que deben mantenerse sin sellar.

PROPIEDADES

Alto cubritivo, buena nivelación y rápido secado.

Fácil de aplicar con un excelente deslizamiento y buena transferencia sin salpicaduras.

Alto rendimiento.

Acción antibacterial de amplio espectro y efecto residual.

Película seca con propiedades antihongos.

Puede aplicarse a pincel, rodillo, soplete adiabático y soplete airless.

USOS

Aplicable sobre cielorrasos y paredes interiores que se encuentran expuestos a vapores ambientales, como por ejemplo paredes por encima de la línea de azulejos y cerámicas de baños y cocinas.

Apta para todo tipo de sustratos: hormigón, revoque, yeso, ladrillos, bloques, fibrocemento y la mayoría de los soportes de construcción.

RECOMENDACIONES GENERALES

Antes de comenzar el trabajo consulte la hoja de seguridad del producto.

Prepare el sector o la habitación a pintar y trabaje en ambientes ventilados.

Proteja el piso, muebles y luminarias para evitar salpicaduras.

Quite los zócalos y los protectores de los interruptores de corriente eléctrica.

Realice las reparaciones que sean necesarias.

Limpie bien la superficie y pase aspiradora para quitar polvo.

Consulte a nuestro departamento técnico las dudas que tenga.

ESQUEMA ÓPTIMO

El esquema óptimo es el conjunto de capas sucesivas de productos que brindan la mejor protección al sustrato y con la cual se logra una excelente adherencia, cohesión y durabilidad del recubrimiento.

Este esquema se aplica para trabajos nuevos o trabajos de repintado.

Capa 1	Olmos Fijador Sellador
Capa 2	Cielorrasos Profesional

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a cubrir debe estar limpia, seca, sanitizada, libre de polvo, grasitud, manchas o cualquier otro tipo de contaminación.

Se debe retirar el material suelto mediante espátula y lija.

En caso de superficies con cemento se requiere un curado mínimo de 28 días.

Hacer las reparaciones que sean necesarias, preferentemente con yeso para evitar tener que esperar el fraguado de material cementíceo.

Un hidrolavado con esponja y agua con detergente es una excelente preparación de la superficie para evitar lijado y generación de polvo.

La sanitización se realiza pasando funguicida **Fungimax** en toda la superficie

Si hay crecimiento de hongos proceder de la siguiente manera: preparar una solución de hipoclorito de sodio doméstico y agua en partes iguales. Aplicar sobre las manchas.

Dejar actuar 15 minutos y verificar que las mismas desaparecen.

Luego aplicar funguicida **Fungimax**.

La preparación de la superficie debe terminar con la aplicación de la Capa 1 del esquema óptimo: Aplicación de 1 mano de **Olmos Fijador Sellador**.

Seguir luego con el esquema óptimo.

Esta preparación se aplica tanto a superficies nuevas como a repintados.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de la pintura

Destape el envase y verifique ausencia de olor desagradable o separación de fases. Agite de abajo hacia arriba con espátula ancha hasta homogeneizar.

Dilución y filtrado

Diluya con agua hasta lograr la viscosidad de aplicación de acuerdo al sistema de aplicación seleccionado. Esta dilución no debe superar el 15%.

Agite nuevamente hasta homogeneizar y filtre por malla textil.

Condiciones ambientales

No aplicar con temperaturas ambientales menores a 5°C ni por encima de 85% de humedad relativa.

Temperatura de la superficie 5-30°C

Pronóstico del tiempo: No aplicar si llueve o están previstas lluvias en las próximas horas.

Número de manos	2
Tiempo de secado entre manos	4 horas
Tiempo de curado total	1 semana

Aplicación a rodillo

Elija rodillos de pelo sintético de largo adecuado a la rugosidad de la superficie. Verifique que el rodillo corre suave y no salpique.

Aplicación a soplete adiabático

Llene el vaso de pintura, coloque la tapa y encienda el equipo. Haga movimientos suaves horizontales siempre perpendicular al cielorrasos a una distancia de 20 cm. de este. Verifique aplicación pareja y regule velocidad de aplicación y distancia.

Aplicación mediante soplete airless

Agite el producto y realice doble filtrado con malla textil.

Realice pruebas de spray para verificar que el sistema no deja marcas.

Limpieza de herramientas y equipos

Utilizar agua y jabón.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	3.6 y 18 Litros
Color	Blanco
Brillo	Mate
Tacto	Suave, sedoso
Rendimiento	8 a 12 m ² /L y por mano dependiendo de la rugosidad y absorción de la superficie.
Composición	Ligante estireno acrílico, agua, tensoactivos, pigmentos y cargas exentos de metales pesados, antiespumantes y espesantes, biocidas, glicoles y aditivos especiales.
Dilución	Agua (máximo 15%)
Almacenamiento	En lugares bajo techo, cerrados, frescos y protegidos de la luz del sol directa.
Propiedades físicas	Peso específico 1,24 - 1,28 g/ml Viscosidad 90 - 100 KU
Reciclado	Luego de terminado el trabajo, lavar el envase y llevarlo a un centro de reciclado de plástico.

SEGURIDAD

El producto es base agua. No inflamable.

Manipular y aplicar con lentes de seguridad y guantes protectores.

Usar ropa de trabajo adecuada que cubra todo el cuerpo.

Mantener los envases cerrados.

Medidas para primeros auxilios

Inhalación Remover a la víctima a un lugar abierto y ventilado.

Piel Remover la ropa, lavar con abundante agua y jabón durante 15 min.

Ojos Lavar inmediatamente con agua durante 15 minutos.

Ingestión No provocar vómito.

En todos los casos solicitar asistencia médica.

NOTAS

La información brindada en esta ficha técnica está basada en la experiencia y conocimiento adquirido por nuestro laboratorio de desarrollo.

Las condiciones de aplicación de nuestros productos dependen de circunstancias que están fuera de nuestro control.

DISTRIBUYE Y RESPALDA

ENDREL S.A.

Centro de Atención al cliente 0800 1515

Parque Industrial Olmos - Empalme Olmos - Canelones

PINTURAS OLMOS