
PRODUCTO “OLMOS MUROS”

Pintura de alta calidad para exteriores

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

“**Olmos Muros**” es una pintura tipo látex al agua de alta calidad para exteriores, formulada en base a copolímeros acrílicos y pigmentos cuidadosamente seleccionados con elevada resistencia a la intemperie.

Presenta un elevado poder cubriente, excelente adherencia sobre diversos materiales, gran lavabilidad y máxima resistencia a los agentes atmosféricos inclusive en ambientes muy exigidos (proximidad del mar) siendo especialmente indicada para ser aplicada sobre superficies alcalinas (fibrocemento, hormigón, etc.). Controla la formación de algas y hongos. De terminación mate cubriente, se suministra en color blanco y en una amplia variedad de colores por sistema tintométrico “**Olmos**”

PROPIEDADES

Buen poder cubriente y buena nivelación.

Resistencia a la intemperie, al desgaste y a la radiación UV.

Fácil de aplicar con un excelente deslizamiento y transferencia sin salpicaduras.

Contiene biocidas de amplio espectro que controlan la aparición de hongos y poseen un elevado efecto residual.

Película seca con propiedades antihongos.

Puede aplicarse a pincel, rodillo, soplete adiabático y soplete airless.

USOS

Pintura para proteger y decorar frentes, fachadas y muros exteriores.

Se puede aplicar sobre: revoque, yeso, ladrillo, hormigón, bloques, fibrocemento y la mayoría de los soportes de construcción.

RECOMENDACIONES GENERALES

Antes de comenzar el trabajo consulte la hoja de seguridad del producto.

Prepare el sector a pintar.

Realice las reparaciones que sean necesarias.

Limpie bien la superficie y pase aspiradora para quitar polvo.

Consulte a nuestro departamento técnico las dudas que tenga.

ESQUEMA ÓPTIMO

El esquema óptimo es el conjunto de capas sucesivas de productos que brindan la mejor protección al sustrato y con la cual se logra una excelente adherencia, cohesión y durabilidad del recubrimiento.

Este esquema se aplica para trabajos nuevos o trabajos de repintado.

Capa 1	Olmos Fijador Sellador
Capa 2	Olmos Muros

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a cubrir debe estar limpia, seca, sanitizada, libre de polvo, grasitud, manchas o cualquier otro tipo de contaminación.

Superficies que no estén firmes por polvo, pintura floja o cal, deben ser limpiadas mediante hidrolavado, rasquetado con espátula, cepillado y/o lijado.

En caso de superficies con cemento se requiere un curado mínimo de 28 días.

Hacer las reparaciones que sean necesarias, preferentemente con yeso para evitar tener que esperar el fraguado de material cementíceo.

Un hidrolavado con esponja y agua con detergente es una excelente preparación de la superficie para evitar lijado y generación de polvo.

Eliminar algas o verdines que pudieran estar presentes en la pared utilizando cepillo duro o hidrolavado.

La sanitización se realiza pasando funguicida **Fungimax** en toda la superficie

Si hay crecimiento de hongos proceder de la siguiente manera: preparar una solución de hipoclorito de sodio doméstico y agua en partes iguales. Aplicar sobre las manchas.

Dejar actuar 15 minutos y verificar que las mismas desaparecen.

Luego aplicar funguicida **Fungimax**.

La preparación de la superficie debe terminar con la aplicación de la Capa 1 del esquema óptimo: Aplicación de 1 mano de **Olmos Fijador Sellador**

Seguir luego con el esquema óptimo.

Esta preparación se aplica tanto a superficies nuevas como a repintados.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de la pintura

Destape el envase y verifique ausencia de olor desagradable o separación de fases. Agite de abajo hacia arriba con espátula ancha hasta homogeneizar.

Dilución y filtrado

Diluya con agua hasta lograr la viscosidad de aplicación de acuerdo al sistema de aplicación seleccionado.

Agite nuevamente hasta homogeneizar y filtre por malla textil.

Condiciones ambientales

No aplicar con temperaturas ambientales menores a 5°C ni por encima de 85% de humedad relativa.

Temperatura de la superficie 5 - 30°C

Pronóstico del tiempo: No aplicar si llueve o están previstas lluvias en las próximas horas.

Número de manos	2
Tiempo de secado entre manos	4 horas
Tiempo de curado total	1 semana

Aplicación a rodillo

Elija rodillos de fibra corta o de lana de pelo corto.

Verifique que el rodillo corre suave y no salpique.

Aplicación a soplete adiabático

Llene el vaso de pintura, coloque la tapa y encienda el equipo. Haga movimientos suaves horizontales siempre perpendicular a la superficie a una

distancia de 20 cm. de esta. Verifique aplicación pareja y regule velocidad de aplicación y distancia.

Aplicación mediante soplete airless

Agite el producto y realice doble filtrado con malla textil.

Realice pruebas de spray para verificar que el sistema no deja marcas.

Limpieza de herramientas y equipos

Utilizar agua y jabón.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	1, 3.6 y 18 L
Colores	Blanco y colores por sistema tintométrico “Olmos”
Brillo	Mate
Rendimiento	Entre 8 y 10 m ² /L y por mano dependiendo de la rugosidad y absorción de la superficie.
Dilución	Agua (máximo 10%)
Composición	Ligante estireno acrílico, agua, tensoactivos, pigmentos y cargas exentos de metales pesados, antiespumantes, espesantes, biocidas, glicoles y aditivos especiales.
Propiedades físicas	Peso específico 1,33 - 1,37 g/ml Viscosidad 90 - 100 KU
Almacenamiento	En lugares bajo techo, cerrados, frescos y protegidos de la luz del sol directa.
Reciclado	Luego de terminado el trabajo, lavar el envase y llevarlo a un centro de reciclado de plástico.

SEGURIDAD

El producto es base agua. No inflamable.

Manipular y aplicar con lentes de seguridad y guantes protectores.

Usar ropa de trabajo adecuada que cubra todo el cuerpo.

Mantener los envases cerrados.

Medidas para primeros auxilios

Inhalación Remover a la víctima a un lugar abierto y ventilado.

Piel Remover la ropa, lavar con abundante agua y jabón durante 15 min.

Ojos Lavar inmediatamente con agua durante 15 minutos.

Ingestión No provocar vómito.

En todos los casos solicitar asistencia médica.

NOTAS

La información brindada en esta ficha técnica está basada en la experiencia y conocimiento adquirido por nuestro laboratorio de desarrollo.

Las condiciones de aplicación de nuestros productos dependen de circunstancias que están fuera de nuestro control.

DISTRIBUYE Y RESPALDA

ENDREL S.A.

Centro de Atención al cliente 0800 1515

Parque Industrial Olmos - Empalme Olmos - Canelones