

BELCODECOR

ESMALTE SATINADO PREMIUM



Descripción

Belcodecor es un esmalte sintético satinado de primera calidad, elaborado a base resinas alquídicas de máxima calidad y pigmentos de gran resistencia a la intemperie. Es el producto ideal para utilizar con fines decorativos especialmente en aberturas y muebles de cocina y baños. Su película de alta resistencia permite frecuentes lavados sin sufrir desgaste. Presenta un acabado satinado de tacto sedoso de alto poder cubriente.

Usos

Pintado en exteriores e interiores de madera, metal y mampostería.

Rendimiento

8 -12 m2 litro y por mano según tipo de superficie.

Presentación y colores

Colores: blanco, tiza, marrón y negro. En envases de 0.25, 0,9 y 3,6 L. El color blanco también 20 L. Colores a medida, por el sistema tintométrico BELCO. Belcodecor se entona con entonadores Belco hasta 30cc por litro, teniendo la precaución de no usar en exteriores amarillo, naranja y bermellón. Todos los colores se pueden mezclar entre si ampliando así la paleta de colores.

Preparación de la superficie

- La superficie a pintar debe estar seca, firme libre de polvillo y limpia libre de manchas y otros contaminantes.
- Sobre superficies nuevas es conveniente utilizar en cada caso un fondo específico: Madera: aplicar una mano de Fondo Blanco para madera Belco. Metales: aplicar una o dos manos de Fondo antióxido cromatado Belco Mampostería. Aplicar una mano de Imprimación Blanca Belco (es importante que el revoque haya fraguado por lo menos 30 días para evitar ataque alcalino).
- Superficies ya pintadas, que se encuentran en buen estado, es necesario lijar con lija grano 150 -240 según cada caso hasta obtener una superficie mate. Si la pintura está floja o en mal estado eliminarla mediante lijado, rasquetado u otros métodos y proceder luego como en el caso de superficies nuevas.

Aplicación

Diluyente: aguarrás. Dilución: máximo 10%. Utensilios: Pincel, rodillo, o soplete (limpieza de ellos con aguarrás). Secado: 4 a 6 hrs según condiciones ambientales. Repintado: 16 a 18 hrs según condiciones ambientales. Precaución: no pintar debajo de 5° C y por encima de 85% de humedad relativa y en exteriores si se prevén lluvias o rocío en las próximas horas. No se recomienda pintar directamente sobre superficies alcalinas como ser hormigón o fibrocemento, en estos casos es conveniente aplicar previamente una mano de Aquamuros para sellar la superficie.