



Descripción

Enduido exterior es una masa pastosa a base de ligantes acrílicos y cargas minerales que le otorgan gran maleabilidad y poder de relleno. De muy fácil aplicación se extiende sin fluir permitiendo su planchado con espátula o llana. De este modo se aplica rellenando las imperfecciones que puedan existir en las paredes exteriores. Es ideal cuando se quieren alisar revoques, hormigón, fibrocemento, etc. Presenta un acabado satinado que debe ser repintado.

Usos

Alisado de paredes exteriores. Es recomendado su uso también en ambientes húmedos como baños y cocinas. De existir grietas es recomendable rellenarlas con una pasta de impermeabilizante Aquatechos y arena voladora, esta mezcla será más flexible que el enduido y permitirá amortiguar mejor el movimiento de la grieta. Con esto conseguimos que no marque nuevamente la fachada.

Rendimiento

1 a 1.5 Kg por m² según el estado de la superficie

Presentación y colores

Se presenta en color blanco en bolsa plástica conteniendo 1.5 y 10 Kg.

Preparación de la superficie

La superficie a aplicar el enduido debe estar seca, firme, libre de polvillo y limpia de manchas y otros contaminantes. Si hubiera manchas de algas o verdines eliminarlas por rasquetado o lavando con ácido clorhídrico diluido, luego enjuagar con agua. Se aconseja aplicar encima una mano de AquaSellador previo a la pintura de terminación.

Aplicación

Diluyente: no se recomienda diluir el enduido pues puede chorrear de la llana. Limpieza de utensilios: agua
Herramientas: llana, espátula
Secado: 1 a 2 hs según condiciones ambientales
Número de manos: se aconseja aplicar 2 manos siempre en capa fina para evitar cuarteos lijando entre manos
Repintado o lijado: 4 - 6 hs según condiciones ambientales
Lijado: es conveniente lijar con lija fina grano 280 - 320 y luego eliminar el polvillo con cepillo
Precaución: no aplicar debajo de 5° C y por encima de 85% de humedad relativa y en exteriores si se prevén lluvias o rocío en las próximas horas.