

AQUA FIJADOR SELLADOR



Descripción

Es un producto formulado para resolver el sellado de superficies difíciles como yeso, revoques nuevos, paredes con salitre incipiente. Soluciona problemas de alcalinidad temporal, por ejemplo el de un revoque nuevo, no cuando existe alcalinidad continua. Tiene un alto grado de penetración que facilita el sellado del sustrato desde adentro hacia afuera, lo cual aleja la película de pintura del ataque de álcalis o sales exudadas por la pared. Las nanopartículas de este producto le otorgan características completamente diferentes a los Selladores tradicionales, logrando mejorar la performance de todo el esquema de pintado.

Usos

Paredes interiores y exteriores de yeso, mampostería, revoque y otros.

Rendimiento

Teórico: 22-25 m²/L/mano. Práctico: Variable de acuerdo con el método y técnica de aplicación, dilución, tipo, rugosidad y preparación del sustrato, condiciones ambientales, pérdidas de material durante la preparación, entre otros.

Presentación y colores

Paredes interiores y exteriores de yeso, mampostería, revoque y otros.

Preparación de la superficie

La superficie debe estar seca, firme, libre de polvillo y libre de manchas u otros contaminantes.

Seguridad

No pintar sobre superficies húmedas, mojadas, en días nublados, lluviosos o con humedad relativa del aire superior al 85%. Almacenar este producto en ambientes abrigados, secos, ventilados, lejos de fuentes de calor e ignición, a una temperatura de aproximadamente 25 ° C. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede provocar irritación ocular grave. Puede ser nocivo en caso de ingestión. Puede ser nocivo en caso de inhalación.

Aplicación

Utilizar pincel, rodillo de lana, soplete airless. Se recomienda diluir inicialmente al 50%, aplicar y observar penetración y el acabado. Si se observara acabado satinado, indica que no hubo suficiente penetración por lo que se debe agregar 50% más de agua. Es un líquido muy fácil y rápido para aplicar. **PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:** Dilución: Agua limpia, dilución máxima 100% Preparación: homogeneizar el producto mediante agitación manual o mecánica para proceder a la dilución, según el método de aplicación. **SECADO:** Al tacto: 1 hora (a 25°C, HRA 60%) Repintado: 4 horas (a 25°C, HRA 60%)