

FICHA TÉCNICA ESMALTE BRILLANTE FÁCIL

DESCRIPCIÓN

Esmalte brillante a base de resinas alquídicas y pigmentos anticorrosivos de nueva generación, no tóxicos. Se presenta en una gran variedad de colores y su terminación es brillante.

Envases de 0.25 L , 0.9 L y 3.6 L

USOS

Para interiores y exteriores sobre una amplia variedad de sustratos: metal, madera, yeso y mampostería

RENDIMIENTO Teórico: 8 a 12 m² / litro y por mano según el tipo de superficie.

Práctico: Variable de acuerdo con el método y técnica de aplicación, dilución, tipo, rugosidad y preparación del sustrato, condiciones ambientales, pérdidas de material durante la preparación, entre otros.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar deberá estar limpia, seca, libre de óxido, aceites, grasas y otros contaminantes. Superficies nuevas como acero, aluminio, galvanizado se recomienda limpiar con solvente (aguarrás). Fibra de vidrio: No indicado. Superficies previamente pintadas: Si la pintura está floja u oxidada eliminarla y proceder luego como en el caso de superficies nuevas. Si la pintura está en buenas condiciones, limpiar y lijar la superficie con lija grano 150-240 para crear anclaje. Otras Superficies: Consultar Departamento Técnico. Todo el óxido debe ser eliminado previamente con cepillado, granallado, lijado o arenado u otros métodos según el caso.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Preparación: homogeneizar el producto mediante agitación manual o mecánica para proceder a la dilución, según el método de aplicación.

Diluyente: aguarrás (máximo 10% de dilución)

MÉTODO DE APLICACIÓN

Utensilios: Pincel, rodillo, o soplete (limpieza de ellos con aguarrás).

Secado: Manipulación: aproximadamente 4 horas (min. A 25 ° C, HRA 60%) según condiciones ambientales.

Repintado: 24 hs según condiciones ambientales.

Número de manos: se aconseja aplicar un mínimo 2 manos. (1ª mano diluída al 10% con aguarrás)

Se recomienda el uso de Equipos de Protección Individual adecuados (lentes, máscara y guantes) durante la aplicación del producto.

PRECAUCIONES

No pintar sobre superficies húmedas, mojadas, en días nublados, lluviosos o con humedad relativa del aire superior al 85%. No pintar por debajo de los 5°C

- Almacenar este producto en ambientes abrigados, secos, ventilados, lejos de fuentes de calor e ignición, a una temperatura de aproximadamente 25 ° C.
- Producto inflamable. Mantenga lejos de llamas y chispas. Evite respirar los vapores manteniendo una buena ventilación durante la aplicación.