

HOJA TECNICA

DUPEROL

PRODUCTO “ALLOPRENE AL AGUA DUPEROL”

DESCRIPCION: “Alloprene al agua Duperol” es una pintura desarrollada para la protección y decoración de piscinas de natación. Tiene una buena resistencia al agua y a los productos químicos utilizados en el mantenimiento del agua de piscinas. Es fácil de aplicar, repintar y seca rápidamente. Presenta un acabado liso y satinado cubriente. Se presenta en tres colores: blanco, celeste y azul cielo.

USOS: Pintado de piletas de natación de hormigón, cemento y revoque cementíceo. No es apta para la pintura de piscinas de fibra de vidrio. Por su buena resistencia mecánica también es aconsejada para el pintado de pisos, especialmente de oficinas, depósitos, fábricas, locales comerciales, canchas deportivas etc.

RENDIMIENTO: 8 a 10 m² por litro y por capa según el tipo de sustrato.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN:

La superficie a pintar debe estar seca, libre de polvillo, partículas flojas, manchas de grasa u otros contaminantes.

Superficies nuevas de hormigón (piletas nuevas):

Primeramente se debe asegurar que el hormigón esté totalmente curado. Luego llenar la piscina con agua durante 2 meses para eliminar las sales solubles que podrían provocar eflorescencias. Dejar secar por espacio de 10 a 20 días y luego queda pronto para pintar. La primer capa de pintura se aconseja aplicarla con una dilución de 10 a 15% con agua y las capas siguientes con una dilución de 5 a 10 % esperando el tiempo de secado entre manos. Luego de pintada la pileta, mantenerla vacía durante 7 días en verano y 15 días en invierno para lograr un buen curado de la pintura y evitar ampollamientos. Pasado ese tiempo puede llenarse la piscina para su uso.

Piletas Pintadas (Repintados):

Observar el estado de la pintura, si hubiera partes flojas o ampolladas es conveniente eliminar toda la pintura por métodos mecánicos o arenados. Si es localizado el deterioro eliminar la pintura de esa zona.

Hidrolavar bien toda la superficie de la piscina con agua y detergente preferentemente con esponja o cepillo y luego enjuagar con abundante agua.

Dejar secar y luego repintar procediendo como en el caso de superficies nuevas.

Precauciones: No pintar con temperaturas inferiores a 10°C o superiores a 30°C, ni a rayo de sol en verano, ni en proximidad de lluvias ni con humedad relativa ambiente mayor al 85%. Si hay rocío es conveniente pintar a partir de media mañana y finalizar el trabajo antes que vuelva a aparecer.

Diluyente: Agua

Dilución: 1ra capa 10 a 15%; capas siguientes 5 a 10%

Utensilios: Pincel, soplete (limpieza de ellos con agua)

Secado: 2 a 4 hs según condiciones ambientales

Repintado: 4 a 6 hs.

Liberar al uso: En el caso de pisos a las 72 hs de aplicada la última mano.
En el caso de piscinas: 7 días en verano / 15 días en invierno.

ALMACENAMIENTO: Conservar bajo techo entre 5 y 30°C. No tirar los residuos por el desagüe.

SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños

Manipular y aplicar con lentes de seguridad y guantes protectores.

Usar ropa de trabajo adecuada que cubra todo el cuerpo.

Mantener los envases cerrados.

No contaminar desagües ni corrientes de agua.

Líquidos y vapores inflamables

Medidas para primeros auxilios

Inhalación: Puede irritar las vías respiratorias.

Piel: Puede provocar reacción alérgica. Quitar la ropa, lavar con abundante agua y jabón durante 15 min.

Ojos: Puede irritar los ojos. Lavar inmediatamente con agua durante 15 minutos.

Ingestión: Puede ser nocivo en caso de ingestión. No provocar vómito.

En todos los casos solicitar asistencia médica.